

Glättmittel



Einfaches Glätten aller WEICON-Dichtstoffe

Das Glättmittel ist ein transparentes Gemisch aus nichtionischen Oberflächenaktivatoren, mit dem man alle WEICON Elastische Kleb- und Dichtstoffe, einfach und sauber glätten kann.

Technische Daten

Basis	Gemisch aus nichtionischen Oberflächenaktivatoren
Dichte der Mischung	1,00 g/cm ³
Verbrauch je m ²	20 - 40 ml
Lagerstabilität	24 Monate
Verarbeitungstemperatur	+10 bis +40 °C
Farbton	farblos, transparent

Geeignet für:

WEICON MS-Polymere
-Flex 310 M Classic
-Flex 310 M Kristall
-Flex 310 M Edelstahl
-Flex 310 M Super-Haft
-Flex 310 M 2 K
-Flex+bond
-Solar-Flex
-Speed-Flex
-Aqua-Flex

WEICON Polyurethane
-Flex 310 PU
-Flex 310 RLT

WEICON Silicone
-Silicon A
-Silicon N
-HT 300
-Black-Seal

Verarbeitung

Inhalt vor Gebrauch schütteln. Glättmittel vor Hautbildung des Fugendichtstoffes unverdünnt auf die Fuge oder einen Glättspachtel satt aufsprühen und die Fuge glätten. Überstehenden Dichtstoff abziehen und sofort entfernen. Überschüssiges Glättmittel sofort mit klarem Wasser abwaschen.

Lagerung

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen:

13559500	Glättmittel 500 ml Pumpsprüher
13559505	Glättmittel 5 L

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it