

Bitu-Dicht -silver-

1-K Bitumendichtmasse

Merkmale

- ▶ Optimale Haftung auf Bitumen, Blechen, Zink, Aluminium, Blei und Eternit
- ▶ Hoher Aluminiumanteil
- ▶ Dauerelastisch
- ▶ Dehnfähig
- ▶ Witterungs- und UV-beständig
- ▶ Schnelle Hautbildung
- ▶ Sofort regenfest
- ▶ Alterungsbeständig
- ▶ Temperaturbeständig
- ▶ Spachtel- und verstreichbar
- ▶ Siliconfrei

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Auch für regennasse Untergründe
- ▶ Für normale Kartuschenpressen
- ▶ Kein Erhitzen notwendig - kalt verarbeitbar
- ▶ Hohe Haftfähigkeit

Anwendungsbereiche

- ▶ Zum Abdichten von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach-, Wand- und Bodenbereich, z. B. an Edelstahlkaminen, Zinkverkleidungen, Metallfassaden, Regenrinnen und Blechdächern
- ▶ Zum Abdichten und Verkleben bei Leckagen
- ▶ Sicheres Ausführen von "Notreparaturen"



Bitu-Dicht -silver-

1-K Bitumendichtmasse

Inhalt 310 ml
Art.-Nr. 234 310

Dichtstoffe

Einsatzbereich

- ▶ Baugewerbe
- ▶ Spenglerhandwerk
- ▶ Zimmerhandwerk
- ▶ Fassadenbau
- ▶ Lüftungsbau
- ▶ Metallbau

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen sauber, fest und tragfähig sein. **beko Bitu-Dicht -silver-** ist spachtel- bzw. streichbar und kann mit **beko Glättemittel** geglättet werden. Bei Anwendung auf nassen Flächen das Material gut anpressen und nach dem Abtrocknen die Haftung überprüfen. Vor der Verarbeitung Eigenversuche vornehmen.

Hinweise

- ▶ Verarbeitbar ab +10° C.
- ▶ Material ist nicht überstreichbar.
- ▶ Nicht bei Aquarien verwenden.
- ▶ Nicht im Marmor- und Natursteinbau geeignet.
- ▶ Verunreinigungen können mit **beko Allclean** entfernt werden.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.Nr.
Allclean Oberflächenreiniger 500 ml	266 120 0500
Spachtel, 30 mm	200 4 030



Technische Daten

Basis	Bitumen mit Aluminium-Pigmenten		
Verarbeitbar	von +10° C bis +35° C		
Temperatur	beständig von -50° C bis +100° C (im ausgehärteten Zustand)		
Klebefreiheit	ca. 15 Minuten bei Normalklima (+23° C bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit)		
Aushärtung	ca. 1 mm in 24 Stunden (bei +23° C bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit) (abhängig von Temperatur und Schichtstärke)		
Farbe	silbergrau		
Dichte	ca. 1,10 g/ml		
Viskosität	plasto-elastisch		
Haltbarkeit	24 Monate bei +5° C bis +25° C (ungeöffnet), ca. 3 Monate bei geöffneter Verpackung		
Lagerung	kühl, frostfrei und trocken		
Inhalt / Verpackung	Kartusche 310 ml	12 Stück/Karton	1440 Stück/Palette

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: Januar 2014.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Online-Katalog:



Technische Infos:
www.beko-group.com